**FIMI S.p.A.** **PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS**
==========
**Via DELLE INDUSTRIE, 6**
**26010 IZANO (CR)**
**TEL.0373/780193 FAX 244184**
**P.I. 02148581206**
==========
**Sito internet:www.fimi.net** **Indirizzo e-mail:info@fimi.net**

# SCHEDA TECNICA
## ART.47500+47600 NASTRI TERMORES

Il NASTRO TERMORES è particolarmente indicato per proteggere le linee di tubazioni dalla corrosione e dalla penetrazione dell'umidità.
Viene utilizzato per alzate, curve, gomiti e per tutte quelle configurazioni irregolari per le quali è disagevole o impossibile l'uso dei tubolari e/o guaine avvolgibili. Ugualmente viene utilizzato per riparare eventuali danni di rivestimenti delle condotte.
Il NASTRO TERMORES realizzato in poliolefine reticolate mediante irradiazioni e rivestito all'interno di uno speciale adesivo. Durante la fase di riscaldamento l'adesivo penetra in tutte le irregolarità della superficie formando una sigillatura forte e compatta.
L'applicazione è facile e veloce e non necessita di particolari strumenti ed operatori specializzati.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | | |
|---|---|---|
| *Colore: | Nero | |
| *Spessore: | 1,20 mm | |
| *Temperatura di preriscaldamento: | 60°C | |
| *Temperatura di applicazione: | da –30°C a +60°C | |
| *CARICO DI ROTTURA: | 18 Mpa min. | ASTM D 638 |
| *ALLUNGAMENTO A ROTTURA: | 450 % min. | ASTM D 638 |
| *PESO SPECIFICO: | 0,93 g/cm2 | ASTM D 792 |
| *DUREZZA: | 45 Shore D | ASTM D 2240 |
| *RESISTENZA ALL'ABRASIONE: | 50 mg max | ASTM D 1044 |
| *ASSORBIMENTO DI VAPORE: | 0,1 % max | ASTM D 570 |
| *PENETRAZIONE DI VAPORE: | 0,015 g/h.m2 | ASTM E 96 |
| *RIGIDITA' DIELETTRICA: | 20 Kv/mm min. | ASTM D 149 |
| *ADESIONE AL METALLO (a 23°C) : | 2 Kg/cm | ASTM D 1000 |

Data di compilazione, 13/03/03