K-FLEX® SOLAR HT

K-FLEX® SOLAR HT

- Isolante elastomerico per alta temperatura
- Soluzione ideale per sistemi industriali e solari per una maggiore efficienza energetica
- Maggiore efficienza energetica
- EPDM con protezione UV
- Disponibile con anche con rivestimentidi protezione dalle intemperie

Sito

DATI TECNICI

K-FLEX® SOLAR HT ▸ DATI TECNICI		
Proprietà	Valore	Norme di riferimento
Limiti d'impiego	Da -40 °C a +150 °C	EN 14706 EN 14707
Conducibilità termica λ W/(m•K)	0 °C = 0,040 40 °C = 0,044	EN ISO 8497 EN 12667
Prevenzione della corrosione	pH neutro (7)	EN 13468
Reazione al fuoco	Euroclasse E	EN 13501-1
Dati ecologici	Senza CFC e HCFC	
Certificazioni	Dichiarazione ambientale di prodotto EPD	UNI ISO 14025 & EN 15804:2012+A2:2019

K-FLEX® si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.

INFORMAZIONI GENERALI

Isolante elastomerico a base di gomma EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomer) per alte temperature con eccellenti proprietà meccaniche. Buona resistenza ai raggi UV.

La soluzione perfetta per pannelli solari e processi industriali fino a 150°C. Rivoluzionario ed esclusivo imballo che migliora il concetto di servizio al cliente, offrendo indubbi vantaggi. Pratico ed economico, per la distribuzione e l'utilizzo.

K-FLEX® SOLAR HT ▸ GAMMA

	Lunghezza	Spessori	Diametri
K-FLEX® SOLAR HT - Tubi	2 m	13-19-25 mm	da 10 a 89 mm
K-FLEX® SOLAR HT - Tubi in rotolo		13-19 mm	15-18-22 mm
		Spessori	Altezza
K-FLEX® SOLAR HT - Lastre		10-13-19-25-32 mm	1000 mm

PROGETTI

Zamo, Polonia